



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/09/2019 a 23/09/2019

Cliente: PET CENTER COMERCIO E PAT  
Obra: OBRA PETZ CNO90.001.55777/75  
Endereço: AV PROFESSORA FRANCELINA CARNEIRO SETUBA

**Contrato**

081394

**Certificado N°**

072879

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15949

Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	70+/-10	BLOCO FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia	1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022799	2	BLOCO FUNDACAO	19/09/19	17/10/19	28	90	30,9
				17/10/19	28		32,0
000022820	2	BLOCO FUNDACAO	23/09/19	21/10/19	28	100	31,6
				21/10/19	28		30,4
000022836	2	BLOCO FUNDACAO	23/09/19	21/10/19	28	80	36,1
				21/10/19	28		35,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico

CREA - 34763 - D

**Data**

12/02/2020