



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/03/2021 a 31/03/2021

Cliente: INFINITY COAST EMPREENDIM
Obra: OBRA: INFINITY COAST RESIDENCE
Endereço: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO JOSE

Contrato
081487

Certificado N°
080611

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017043	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	07	150	30,4
				28/04/21	28		43,7
				28/04/21	28		42,5
000017044	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	140	31,0
				28/04/21	28		36,8
				28/04/21	28		41,1
000017046	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	140	28,5
				28/04/21	28		38,3
				28/04/21	28		38,3
000017047	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	130	29,1
				28/04/21	28		41,9
				28/04/21	28		40,8
000017048	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	120	31,4
				28/04/21	28		40,4
				28/04/21	28		41,7
000017049	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	07	150	31,6
				28/04/21	28		38,1
				28/04/21	28		43,7
000017050	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	130	33,9
				28/04/21	28		42,8
				28/04/21	28		45,4
000017051	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	150	29,1
				28/04/21	28		39,6
				28/04/21	28		36,2
000017052	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	140	28,8
				28/04/21	28		38,4
				28/04/21	28		38,9
000017053	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	130	30,3
				28/04/21	28		40,0
				28/04/21	28		39,7
000017054	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	150	30,2
				28/04/21	28		37,0
				28/04/21	28		39,5
000017055	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	130	31,2
				28/04/21	28		39,7
				28/04/21	28		42,5
000017056	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	140	31,6
				28/04/21	28		41,9
				28/04/21	28		41,0
000017057	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	07	130	29,7
				28/04/21	28		37,8
				28/04/21	28		35,4
000017058	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	7	140	28,8
				28/04/21	28		40,3
				28/04/21	28		38,4
000017059	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	07	130	30,5
				28/04/21	28		39,7
				28/04/21	28		35,1
000017066	3	LAJE	31/03/21	07/04/21	07	120	31,6
				28/04/21	28		40,7
				28/04/21	28		43,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
11/05/2021