



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/05/2021 a 05/05/2021

Cliente: INFINITY COAST EMPREENDIM  
Obra: OBRA: INFINITY COAST RESIDENCE  
Endereço: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO JOSE

**Contrato**

081487

**Certificado N°**

081114

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017395	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	130	27,4
000017396	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	130	25,7
000017397	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	150	28,1
000017398	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	120	29,0
000017399	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	150	25,0
000017400	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	150	24,3
000017401	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	150	26,2
000017403	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	130	29,4
000017404	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	140	30,4
000017405	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	150	25,9
000017406	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	130	32,8
000017407	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	140	32,2
000017408	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	140	30,1
000017411	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	150	28,7
000017412	1	LAJE	05/05/21	11/05/21	6	130	30,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

04/06/2021