



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/07/2021 a 28/07/2021

Cliente: INFINITY COAST EMPREENDIM
Obra: OBRA: INFINITY COAST RESIDENCE
Endereço: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO JOSE

Contrato
081487

Certificado N°
082506

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018421	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	100	24,9
				25/08/21	28		48,2
				25/08/21	28		44,5
000018422	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	120	27,4
				25/08/21	28		47,3
				25/08/21	28		53,1
000018423	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	140	20,6
				25/08/21	28		46,1
				25/08/21	28		44,8
000018424	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	130	18,2
				04/08/21	7		21,0
				25/08/21	28		44,8
000018425	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	150	15,9
				04/08/21	7		20,7
				25/08/21	28		41,9
000018426	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	120	22,5
				25/08/21	28		46,4
				25/08/21	28		47,0
000018427	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	145	22,1
				25/08/21	28		48,0
				25/08/21	28		44,4
000018428	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	120	19,4
				25/08/21	28		42,8
				25/08/21	28		43,8
000018429	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	140	20,0
				25/08/21	28		47,3
				25/08/21	28		48,6
000018430	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	130	22,5
				25/08/21	28		45,5
				25/08/21	28		48,0
000018431	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	120	21,8
				25/08/21	28		50,2
				25/08/21	28		51,8
000018432	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	130	17,7
				04/08/21	7		20,4
				25/08/21	28		41,3
000018434	2	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	120	19,0
				25/08/21	28		48,0
000018437	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	130	17,9
				04/08/21	7		22,7
				25/08/21	28		48,7
000018438	3	LAJE	28/07/21	03/08/21	6	140	18,0
				04/08/21	7		24,5
				25/08/21	28		47,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/09/2021