



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/05/2023 a 09/05/2023

Cliente: MGV ENGENHARIA LTDA  
Obra: HAUS PRAIA CAMBURI  
Endereço: AVEINDA DANTE MICHELINI, 5.155

**Contrato**

AC8732

**Certificado N°**

093635

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17401

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	S220	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000032728	2	ESTACA	08/05/23	05/06/23 05/06/23	28 28	260	55,9 55,6
000032736	2	ESTACA	08/05/23	05/06/23 05/06/23	28 28	250	53,4 57,0
000032737	2	ESTACA	08/05/23	05/06/23 05/06/23	28 28	250	59,0 57,7
000032744	2	ESTACA	08/05/23	05/06/23 05/06/23	28 28	260	55,3 55,7
000032747	2	ESTACA	08/05/23	05/06/23 05/06/23	28 28	230	47,9 52,7
000032750	2	ESTACA	09/05/23	06/06/23 06/06/23	28 28	250	55,7 56,7
000032752	2	ESTACA	09/05/23	06/06/23 06/06/23	28 28	260	57,3 54,2
000032756	2	ESTACA	09/05/23	06/06/23 06/06/23	28 28	245	50,6 52,1
000032761	2	ESTACA	09/05/23	06/06/23 06/06/23	28 28	230	58,1 58,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/06/2023