



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/05/2020 a 27/05/2020

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE  
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI  
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

**Contrato**

AC8010

**Certificado N°**

076095

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15986

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII - 40 RS	100+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015122	2	LAJE POLIDA	27/05/20	24/06/20 24/06/20	28 28	130	42,6 41,6
000015123	2	LAJE POLIDA	27/05/20	24/06/20 24/06/20	28 28	120	41,5 41,1
000015124	2	LAJE POLIDA	27/05/20	24/06/20 24/06/20	28 28	140	40,1 40,1
000015125	2	LAJE POLIDA	27/05/20	24/06/20 24/06/20	28 28	120	40,2 38,7
000015126	2	LAJE POLIDA	27/05/20	24/06/20 24/06/20	28 28	130	42,9 42,0
000015129	2	LAJE POLIDA	27/05/20	24/06/20 24/06/20	28 28	140	41,9 40,7
000015131	2	LAJE POLIDA	27/05/20	24/06/20 24/06/20	28 28	120	43,2 44,1
000015132	2	LAJE POLIDA	27/05/20	24/06/20 24/06/20	28 28	130	45,2 42,4
000015133	2	LAJE POLIDA	27/05/20	24/06/20 24/06/20	28 28	175	42,7 48,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/09/2020