



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/07/2020 a 17/07/2020

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE  
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI  
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

**Contrato**

AC8010

**Certificado N°**

076496

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15986

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII - 40 RS	100+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015974	2	LAJE POLIDA	17/07/20	23/07/20	6	120	26,0
				14/08/20	28		42,7
000015975	2	LAJE POLIDA	17/07/20	23/07/20	6	120	26,5
				14/08/20	28		45,4
000015976	2	LAJE	17/07/20	24/07/20	7	130	27,9
				14/08/20	28		42,5
000015977	2	LAJE POLIDA	17/07/20	24/07/20	7	120	28,8
				14/08/20	28		48,1
000015979	2	LAJE POLIDA	17/07/20	24/07/20	7	125	29,1
				14/08/20	28		46,7
000015980	2	LAJE POLIDA	17/07/20	24/07/20	7	130	26,4
				14/08/20	28		46,3
000015981	2	LAJE POLIDA	17/07/20	24/07/20	7	125	27,9
				14/08/20	28		46,6
000015987	2	LAJE POLIDA	17/07/20	23/07/20	6	140	21,2
				14/08/20	28		43,9
000015989	2	LAJE POLIDA	17/07/20	23/07/20	6	120	27,2
				14/08/20	28		44,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/09/2020