



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/08/2020 a 26/08/2020

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE  
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI  
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

**Contrato**

AC8010

**Certificado N°**

077075

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16788

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III+CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016473	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	110	31,4 48,7
000016476	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	125	31,1 49,1
000016480	2	LAJE PROTENDIDA	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	120	29,6 50,4
000016481	2	LAJE PROTENDIDA	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	130	28,9 47,2
000016483	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	120	31,5 48,4
000016484	2	LAJE PROTENDIDA	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	110	30,1 54,4
000016485	2	LAJE PROTENDIDA	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	130	30,9 41,4
000016486	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	130	28,7 49,8
000016487	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	140	28,5 45,8
000016488	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	120	31,0 40,0
000016489	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	130	30,5 51,7
000016493	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	110	33,5 51,6
000016494	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	120	33,5 45,7
000016497	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	110	33,3 51,6
000016498	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	120	28,5 50,0
000016499	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	120	30,2 46,1
000016500	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	110	32,6 51,3
000016502	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	120	31,1 48,8
000016503	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	120	33,4 51,5
000016504	2	LAJE	26/08/20	01/09/20 23/09/20	6 28	125	29,6 48,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
20/01/2021