



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/09/2020 a 17/09/2020

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

Contrato

AC8010

Certificado N°

077334

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16788

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016768	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	125	19,8
				15/10/20	28		43,5
000016770	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	130	21,0
				15/10/20	28		41,2
000016771	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	120	21,6
				15/10/20	28		43,6
000016772	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	120	21,7
				15/10/20	28		49,3
000016774	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	130	22,4
				15/10/20	28		46,8
000016775	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	120	23,2
				15/10/20	28		47,6
000016776	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	110	25,2
				15/10/20	28		51,8
000016777	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	120	24,1
				15/10/20	28		51,4
000016778	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	120	22,6
				15/10/20	28		49,6
000016781	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	130	24,0
				15/10/20	28		43,8
000016782	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	130	21,8
				15/10/20	28		49,6
000016785	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	130	23,7
				15/10/20	28		50,0
000016790	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	110	28,0
				15/10/20	28		50,0
000016792	2	LAJE	17/09/20	22/09/20	5	120	25,5
				15/10/20	28		44,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2021