



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/12/2019 a 16/12/2019

Cliente: PRAIA DO ESPELHO EMPREEND
Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRAIA DO ESPELHO
Endereço: ALAMEDA DAS GAIVOTAS, Nº 370 -

Contrato

082660

Certificado Nº

073794

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16535

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40-RS	240+/-30	ESTACA CONTENCAO	Natural	Brita	PL	MOD
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005985	2	ESTACA CONTENCAO	16/12/19	23/12/19	7	260	16,9
				23/12/19	7		15,9
000005992	2	ESTACA DE CONTENCAO	16/12/19	23/12/19	7	270	32,2
				23/12/19	7		33,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/02/2020