



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/01/2020 a 06/01/2020

Cliente: PRAIA DO ESPELHO EMPREEND  
Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRAIA DO ESPELHO  
Endereço: ALAMEDA DAS GAIVOTAS, Nº 370 -

**Contrato**

082660

**Certificado Nº**

074066

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16535

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40-RS	240+/-30	ESTACA PIRULITO	Natural	Brita	PL	MOD
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006162	2	ESTACA PIRULITO	06/01/20	13/01/20 13/01/20	7 7	240	20,2 21,1
000006168	1	ESTACA PIRULITO	06/01/20	13/01/20	7	250	17,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

11/02/2020