



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/03/2020 a 18/03/2020

Cliente: RMZ CONSTRUTORA LTDA  
Obra: ESTACA  
Endereço: RUA BENTO PESSANHA, 800

**Contrato**

083876

**Certificado N°**

054929

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10564

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	160+/-30	FUNDACAO	Natural	Brita	PN	PR
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006661	2	FUNDACAO	17/03/20	14/04/20	28	170	31,4
				14/04/20	28		31,1
000006662	1	FUNDACAO	17/03/20	14/04/20	28	180	30,1
000006663	2	FUNDACAO	17/03/20	14/04/20	28	190	30,5
				14/04/20	28		30,9
000006664	2	FUNDACAO	18/03/20	15/04/20	28	190	30,4
				15/04/20	28		30,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)27736538  
ESTRADA PROJETADA S/N - IMBOASSICA - MACAE - RJ  
CGC 27.364.421/0004-09 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

**Data**

22/09/2020