



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/03/2020 a 13/03/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE  
Obra: THE VIEW  
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

**Contrato**

AC8063

**Certificado N°**

075190

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16639

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014437	2	ESTACA	13/03/20	10/04/20	28	240	34,1
				10/04/20	28		35,3
000014440	2	ESTACA	13/03/20	10/04/20	28	270	33,7
				10/04/20	28		29,9
000014444	2	ESTACA	13/03/20	10/04/20	28	240	39,6
				10/04/20	28		39,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

06/11/2020