



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/05/2020 a 28/05/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE
Obra: THE VIEW
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

Contrato

AC8063

Certificado N°

076108

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16005

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII- 40 RS	220+/- 30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015148	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	260	34,4 35,7
000015149	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	260	33,0 32,2
000015151	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	260	32,4 30,8
000015154	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	260	36,3 34,7
000015158	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	270	29,9 30,1
000015160	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	260	34,1 33,1
000015163	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	265	33,7 33,4
000015165	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	260	32,0 33,8
000015169	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	265	34,3 33,2
000015175	2	ESTACA	28/05/20	25/06/20 25/06/20	28 28	250	31,4 33,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/11/2020