



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/06/2020 a 01/06/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE
Obra: THE VIEW
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

Contrato

AC8063

Certificado N°

076187

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16005

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII- 40 RS	220+/- 30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015228	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	260	42,6
				29/06/20	28		42,2
000015229	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	240	45,7
				29/06/20	28		46,7
000015230	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	235	44,0
				29/06/20	28		44,1
000015233	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	250	37,4
				29/06/20	28		42,2
000015236	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	240	45,8
				29/06/20	28		44,3
000015241	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	265	37,2
				29/06/20	28		40,2
000015245	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	240	44,8
				29/06/20	28		47,1
000015248	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	250	44,2
				29/06/20	28		40,4
000015249	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	250	38,8
				29/06/20	28		39,0
000015251	2	ESTACA	01/06/20	29/06/20	28	260	44,4
				29/06/20	28		36,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/11/2020