



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/06/2020 a 04/06/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE  
Obra: THE VIEW  
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

**Contrato**

AC8063

**Certificado N°**

076295

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16005

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII- 40 RS	220+/- 30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015277	2	ESTACA	04/06/20	02/07/20	28	260	41,1
				02/07/20	28		44,3
000015280	2	ESTACA	04/06/20	02/07/20	28	260	38,3
				02/07/20	28		36,2
000015281	2	ESTACA	04/06/20	02/07/20	28	240	45,6
				02/07/20	28		41,5
000015288	2	ESTACA	04/06/20	02/07/20	28	240	47,0
				02/07/20	28		44,4
000015291	2	ESTACA	04/06/20	02/07/20	28	240	46,6
				02/07/20	28		47,6
000015301	2	ESTACA	04/06/20	02/07/20	28	260	44,2
				02/07/20	28		41,2
000015310	2	ESTACA	04/06/20	02/07/20	28	260	35,4
				02/07/20	28		44,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

06/11/2020