



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/06/2020 a 15/06/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE
Obra: THE VIEW
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

Contrato

AC8063

Certificado N°

076365

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16005

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII- 40 RS	220+/- 30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015449	1	ESTACA	15/06/20	13/07/20	28	260	44,4
000015450	2	ESTACA	15/06/20	13/07/20	28	260	45,3
				13/07/20	28		44,1
000015452	2	ESTACA	15/06/20	13/07/20	28	265	39,6
				13/07/20	28		41,7
000015454	2	ESTACA	15/06/20	13/07/20	28	240	43,1
				13/07/20	28		45,0
000015456	2	ESTACA	15/06/20	13/07/20	28	255	40,6
				13/07/20	28		38,6
000015458	2	ESTACA	15/06/20	13/07/20	28	250	35,0
				13/07/20	28		38,9
000015459	2	ESTACA	15/06/20	13/07/20	28	260	37,8
				13/07/20	28		39,8
000015460	2	ESTACA	15/06/20	13/07/20	28	250	37,3
				13/07/20	28		37,7
000015463	2	ESTACA	15/06/20	13/07/20	28	250	43,5
				13/07/20	28		40,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/11/2020