



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/06/2020 a 16/06/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE
Obra: THE VIEW
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

Contrato

AC8063

Certificado N°

076369

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16005

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII- 40 RS | 220+/- 30 | ESTACA | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000015464 | 2 | ESTACA | 16/06/20 | 14/07/20 14/07/20 | 28 28 | 260 | 42,1 40,2 |
| 000015465 | 2 | ESTACA | 16/06/20 | 14/07/20 14/07/20 | 28 28 | 260 | 38,4 42,2 |
| 000015466 | 2 | ESTACA | 16/06/20 | 14/07/20 14/07/20 | 28 28 | 265 | 35,4 37,3 |
| 000015467 | 2 | ESTACA | 16/06/20 | 14/07/20 14/07/20 | 28 28 | 260 | 33,0 36,4 |
| 000015469 | 2 | ESTACA | 16/06/20 | 14/07/20 14/07/20 | 28 28 | 270 | 32,9 34,9 |
| 000015470 | 2 | ESTACA | 16/06/20 | 14/07/20 14/07/20 | 28 28 | 270 | 31,0 31,6 |
| 000015471 | 2 | ESTACA | 16/06/20 | 14/07/20 14/07/20 | 28 28 | 260 | 31,1 36,4 |
| 000015473 | 2 | ESTACA | 16/06/20 | 14/07/20 14/07/20 | 28 28 | 260 | 39,0 39,5 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/11/2020