



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/06/2020 a 18/06/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE
Obra: THE VIEW
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

Contrato

AC8063

Certificado N°

076450

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16005

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII- 40 RS	220+/- 30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015497	2	ESTACA	18/06/20	16/07/20 16/07/20	28 28	250	40,9 37,6
000015498	2	ESTACA	18/06/20	16/07/20 16/07/20	28 28	255	40,8 39,8
000015503	2	ESTACA	18/06/20	16/07/20 16/07/20	28 28	250	41,7 43,0
000015506	2	ESTACA	18/06/20	16/07/20 16/07/20	28 28	250	42,9 44,0
000015507	2	ESTACA	18/06/20	16/07/20 16/07/20	28 28	270	41,4 40,3
000015509	2	ESTACA	18/06/20	16/07/20 16/07/20	28 28	240	44,6 39,5
000015514	2	ESTACA	18/06/20	16/07/20 16/07/20	28 28	260	39,6 41,7
000015516	2	ESTACA	18/06/20	16/07/20 16/07/20	28 28	260	38,3 38,8
000015517	2	ESTACA	18/06/20	16/07/20 16/07/20	28 28	260	36,4 34,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/11/2020