



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/08/2020 a 29/08/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE
Obra: THE VIEW
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

Contrato

AC8063

Certificado N°

077650

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15966

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia	O E 1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016549	2	BLOCO	29/08/20	26/09/20	28	140	45,2
				26/09/20	28		45,1
000016551	2	BLOCO	29/08/20	26/09/20	28	125	45,3
				26/09/20	28		44,7
000016552	2	BLOCO	29/08/20	26/09/20	28	120	43,6
				26/09/20	28		41,3
000016553	2	BLOCO	29/08/20	26/09/20	28	120	44,9
				26/09/20	28		41,0
000016554	2	BLOCO	29/08/20	26/09/20	28	110	44,7
				26/09/20	28		41,8
000016555	2	BLOCO	29/08/20	26/09/20	28	130	40,1
				26/09/20	28		48,2
000016556	2	BLOCO	29/08/20	26/09/20	28	120	41,7
				26/09/20	28		40,4
000016557	2	BLOCO	29/08/20	26/09/20	28	140	41,6
				26/09/20	28		39,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/11/2020