



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/10/2020 a 26/10/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO MAR MEDITE
Obra: THE VIEW
Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINE, 2.351

Contrato

AC8063

Certificado N°

078611

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16815

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII40	100+/-20	LAJE TERREO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017303	2	LAJE TERREO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	110	43,8 48,2
000017304	2	LAJE TERREO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	130	44,2 45,1
000017305	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	120	50,0 48,9
000017306	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	110	48,9 47,6
000017307	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	120	49,4 50,8
000017309	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	140	49,3 47,7
000017311	2	LAJE TERREO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	135	50,3 47,9
000017313	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	130	46,9 48,6
000017315	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	120	44,6 46,0
000017317	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	120	47,4 44,1
000017320	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	120	50,6 49,5
000017322	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	140	51,2 52,5
000017324	1	LAJE TERREO	26/10/20	23/11/20	28	140	42,8
000017326	2	LAJE TERREO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	150	48,6 49,8
000017328	2	LAJE TERRIO	26/10/20	23/11/20 23/11/20	28 28	145	47,5 45,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/01/2021