



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/07/2021 a 22/07/2021

Cliente: LCD CONSTRUTORA EIRELI ME  
Obra: FUNDACAO  
Endereço: RUA DIOGENES COSTA Nº 13

C

**Contrato**

084729

**Certificado Nº**

082450

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17060

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018327	4	LAJE	22/07/21	27/07/21	5	150	27,6
				27/07/21	5		27,4
				19/08/21	28		42,5
				19/08/21	28		44,6
000018328	4	LAJE	22/07/21	27/07/21	5	110	31,2
				27/07/21	5		32,5
				19/08/21	28		47,9
				19/08/21	28		48,5
000018331	4	LAJE	22/07/21	29/07/21	7	130	29,2
				29/07/21	7		29,9
				19/08/21	28		45,5
				19/08/21	28		45,1
000018332	4	LAJE	22/07/21	27/07/21	5	150	26,3
				27/07/21	5		26,5
				19/08/21	28		43,2
				19/08/21	28		44,1
000018333	4	LAJE	22/07/21	27/07/21	5	130	27,2
				27/07/21	5		28,7
				19/08/21	28		39,5
				19/08/21	28		46,1
000018334	4	LAJE	22/07/21	27/07/21	5	120	29,1
				27/07/21	5		27,2
				19/08/21	28		39,8
				19/08/21	28		43,5
000018335	4	LAJE	22/07/21	27/07/21	5	150	27,7
				27/07/21	5		28,5
				19/08/21	28		43,4
				19/08/21	28		46,6
000018336	4	LAJE	22/07/21	27/07/21	5	150	26,8
				27/07/21	5		27,7
				19/08/21	28		44,3
				19/08/21	28		48,2
000018339	4	LAJE	22/07/21	27/07/21	5	120	29,4
				27/07/21	5		27,5
				19/08/21	28		46,7
				19/08/21	28		47,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
17/05/2022