



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/08/2021 a 17/08/2021

Cliente: RIVIERA CONSTRUTORA E INC  
Obra: OBRA: VERDES MARES  
Endereço: AVENIDA DOM HELVECIO GOMES DE OLIVEIRA,

**Contrato**

089990

**Certificado N°**

082860

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018624	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	6	140	28,1
000018625	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	31,0
000018626	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	30,2
000018627	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	30,8
000018628	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	26,9
000018629	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	27,0
000018630	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	28,0
000018631	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	28,7
000018632	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	24,9
000018633	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	24,7
000018634	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	26,1
000018640	1	LAJE	17/08/21	23/08/21	06	0	25,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/08/2021