



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/09/2021 a 06/09/2021

Cliente: RIVIERA CONSTRUTORA E INC  
Obra: OBRA: VERDES MARES  
Endereço: AVENIDA DOM HELVECIO GOMES DE OLIVEIRA,

**Contrato**

089990

**Certificado N°**

083283

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018835	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	150	25,0
000018837	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	150	30,2
000018838	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	150	27,4
000018839	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	140	24,8
000018840	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	140	31,2
000018841	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	140	34,5
000018842	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	140	32,2
000018843	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	140	30,1
000018844	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	140	31,5
000018845	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	150	31,1
000018846	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	150	26,9
000018847	1	LAJE	06/09/21	13/09/21	07	150	28,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/09/2021