



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/07/2020 a 21/07/2020

Cliente: JOAO PAULO BATISTA
Obra: RESIDENCIAL
Endereço: RUA COLATINA 3

Contrato

085093

Certificado N°

077120

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15974

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII - 40 RS	120+/-20	SAPATAS PIRAMIDE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025959	2	SAPATAS PIRAMIDE	21/07/20	18/08/20	28	100	37,0
				18/08/20	28		36,7
000025962	2	DIVERSOS	21/07/20	18/08/20	28	100	39,3
				18/08/20	28		39,0
000025963	2	DIVERSOS	21/07/20	18/08/20	28	110	40,3
				18/08/20	28		38,6
000025967	2	DIVERSOS	21/07/20	18/08/20	28	100	41,9
				18/08/20	28		44,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

08/02/2021