



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/06/2021 a 28/06/2021

Cliente: PERACANGA EMPREENDIMENTOS
Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL PERACANGA
Endereço: AVENIDA VINA DEL MAR, Nº 738 - LOTEAMENT

Contrato

087690

Certificado Nº

082395

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15307

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015175	2	PISO POLIDO	28/06/21	26/07/21	28	120	38,5
				26/07/21	28		38,5
000015177	2	LAJE POLIDA	28/06/21	26/07/21	28	105	45,2
				26/07/21	28		42,5
000015179	2	LAJE PISO	28/06/21	26/07/21	28	110	43,1
				26/07/21	28		45,4
000015181	2	LAJE PISO	28/06/21	26/07/21	28	105	45,2
				26/07/21	28		45,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/09/2021