



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/07/2020 a 29/07/2020

Cliente: VISTA DA VILA EMPREENDIME  
Obra: VISTA DE VILA VELHA  
Endereço: RUA UM 150

**Contrato**

085469

**Certificado N°**

077206

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15974

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII - 40 RS	120+/-20	RADIE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026071	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	100	39,9 38,7
000026072	1	RADIE	29/07/20	26/08/20	28	110	36,6
000026078	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	130	35,6 37,9
000026080	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	155	35,5 36,7
000026081	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	120	39,3 38,4
000026082	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	135	37,2 36,7
000026083	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	140	38,8 39,4
000026085	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	120	39,8 38,4
000026086	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	130	37,4 38,0
000026089	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	140	36,1 36,6
000026091	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	140	36,4 35,0
000026093	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	150	34,4 34,1
000026095	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	110	35,7 37,3
000026096	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	120	34,1 34,5
000026097	2	RADIE	29/07/20	26/08/20 26/08/20	28 28	120	36,7 36,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/09/2020