



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/09/2020 a 09/09/2020

Cliente: VISTA DA VILA EMPREENDIME  
Obra: VISTA DE VILA VELHA  
Endereço: RUA UM 150

**Contrato**

085469

**Certificado N°**

077775

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15974

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado   |        | Aditivo |   |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
|           |                 |                 |                    | Miúdo      | Graúdo | 1       | 2 |
| 30,0      | CPIII - 40 RS   | 120+/-20        | LAJE               | Natural    | Brita  | PL      |   |
|           |                 |                 |                    | Areia Medi | 0,1    |         |   |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000026486   | 1         | LAJE                     | 02/09/20      | 30/09/20     | 28           | 110             | 34,6              |
| 000026487   | 2         | LAJE                     | 02/09/20      | 30/09/20     | 28           | 130             | 33,5              |
|             |           |                          |               | 30/09/20     | 28           | 31,5            |                   |
| 000026492   | 2         | LAJE                     | 02/09/20      | 30/09/20     | 28           | 130             | 35,9              |
|             |           |                          |               | 30/09/20     | 28           | 35,9            |                   |
| 000026494   | 2         | LAJE                     | 02/09/20      | 30/09/20     | 28           | 110             | 31,3              |
|             |           |                          |               | 30/09/20     | 28           | 34,4            |                   |
| 000026498   | 2         | LAJE                     | 02/09/20      | 30/09/20     | 28           | 120             | 33,0              |
|             |           |                          |               | 30/09/20     | 28           | 32,5            |                   |
| 000026593   | 2         | DIVERSOS                 | 09/09/20      | 07/10/20     | 28           | 120             | 32,5              |
|             |           |                          |               | 07/10/20     | 28           |                 | 31,7              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/11/2020