



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/05/2022 a 10/05/2022

Cliente: E S NUNES COMERCIAL LTDA
Obra: LAJE
Endereço: AV. ITAPEMIRIM Nº 2392

Contrato

093469

Certificado Nº

087565

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17236

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021086	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	150	32,2
				07/06/22	28		40,0
				07/06/22	28		42,3
000021087	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	100	33,9
				07/06/22	28		44,9
				07/06/22	28		42,6
000021088	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	140	34,5
				07/06/22	28		45,0
				07/06/22	28		40,9
000021089	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	130	37,6
				07/06/22	28		48,7
				07/06/22	28		51,0
000021090	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	140	38,3
				07/06/22	28		51,5
				07/06/22	28		47,0
000021091	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	140	36,6
				07/06/22	28		54,3
				07/06/22	28		49,9
000021093	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	140	38,0
				07/06/22	28		43,2
				07/06/22	28		47,4
000021094	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	140	39,1
				07/06/22	28		52,0
				07/06/22	28		50,2
000021095	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	140	37,7
				07/06/22	28		50,7
				07/06/22	28		48,0
000021096	1	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	150	28,3
000021097	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	140	33,4
				07/06/22	28		40,0
				07/06/22	28		40,1
000021099	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	120	37,2
				07/06/22	28		48,4
				07/06/22	28		46,3
000021100	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	120	33,0
				07/06/22	28		48,4
				07/06/22	28		48,2
000021102	2	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	120	33,8
				07/06/22	28		41,5
000021105	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	140	26,3
				07/06/22	28		42,1
				07/06/22	28		40,3
000021106	2	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	120	31,5
				07/06/22	28		42,8
000021108	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	140	27,8
				07/06/22	28		40,1
				07/06/22	28		40,0
000021110	3	LAJE	10/05/22	17/05/22	07	150	28,0
				07/06/22	28		41,1
				07/06/22	28		42,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
08/07/2022