



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/07/2021 a 05/07/2021

Cliente: EMPREEDIMENTO IMOBILIARIO
Obra: ED. VITORIA SHORE
Endereço: AVENIDA ANISIO FERNANDES COELHO, 181

Contrato

AC8175

Certificado N°

082114

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16962

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020215	2	LAJE	05/07/21	09/07/21 02/08/21	4 28	160	24,2 45,9
000020216	2	LAJE	05/07/21	09/07/21 02/08/21	4 28	140	23,1 46,0
000020217	2	LAJE	05/07/21	09/07/21 02/08/21	4 28	160	23,2 47,6
000020224	2	LAJE 4 TIPO	05/07/21	09/07/21 02/08/21	4 28	180	22,2 45,7
000020225	2	LAJE 4 TIPO	05/07/21	09/07/21 02/08/21	4 28	150	22,9 43,9
000020226	2	LAJE	05/07/21	09/07/21 02/08/21	4 28	150	21,7 45,0
000020227	2	LAJE	05/07/21	09/07/21 02/08/21	4 28	150	22,4 46,3
000020231	2	LAJE E 4TIPO	05/07/21	09/07/21 02/08/21	4 28	110	24,8 43,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/09/2021