



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/11/2020 a 08/12/2020

Cliente: CONSORCIO PN PRINCIPE  
Obra: OBRA: PORTAL DO PRINCIPE  
Endereço: AV. NAIR AZEVEDO SILVA, 375

**Contrato**

086560

**Certificado N°**

079042

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16325

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
15,0	CPIII-40 RS	100+/-20	DIVERSOS	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007026	2	DIVERSOS	27/11/20	25/12/20	28	130	38,5
				25/12/20	28		37,3
000007042	2	DIVERSOS	02/12/20	30/12/20	28	100	37,1
				30/12/20	28		33,6
000007053	2	DIVERSOS	08/12/20	05/01/21	28	110	29,8
				05/01/21	28		29,7
000007058	2	DIVERSOS	08/12/20	05/01/21	28	130	27,0
				05/01/21	28		25,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/01/2021