



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 19/05/2021 a 19/05/2021

Cliente: MAR DO LESTE SPE 52 EMPR  
Obra: MAR DO LESTE  
Endereço: ROD. DO SOL

Contrato
087800

Certificado N°
081293

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16968

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE-POLIDA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029146	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	110	22,8
				16/06/21	28		39,0
000029147	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	110	23,4
				16/06/21	28		40,7
000029148	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	100	21,3
				16/06/21	28		41,3
000029149	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	120	20,1
				16/06/21	28		40,3
000029150	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	110	23,3
				16/06/21	28		45,0
000029151	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	120	23,1
				16/06/21	28		40,0
000029152	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	125	24,4
				16/06/21	28		40,5
000029153	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	135	23,6
				16/06/21	28		39,6
000029155	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	100	24,0
				16/06/21	28		42,7
000029156	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	130	23,4
				16/06/21	28		39,4
000029158	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	135	23,9
				16/06/21	28		40,8
000029159	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	115	22,7
				16/06/21	28		43,3
000029160	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	120	23,2
				16/06/21	28		38,9
000029161	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	120	22,4
				16/06/21	28		39,4
000029162	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	125	22,6
				16/06/21	28		41,3
000029163	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	140	22,8
				16/06/21	28		36,5
000029164	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	120	23,5
				16/06/21	28		37,2
000029165	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	120	23,5
				16/06/21	28		42,6
000029166	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	110	23,4
				16/06/21	28		39,8
000029167	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	120	24,0
				16/06/21	28		38,4
000029168	2	LAJE-POLIDA	19/05/21	24/05/21	5	130	22,5
				16/06/21	28		38,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
 RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
 CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
**Resp Técnico**  
**CREA - 34763 - D**

<b>Data</b>
10/08/2021