



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/06/2021 a 11/06/2021

Cliente: MAR DO LESTE SPE 52 EMPR
Obra: MAR DO LESTE
Endereço: ROD. DO SOL

Contrato

087800

Certificado N°

081656

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16987

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE-POLIDA	Natural	Brita	PL	IMP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029392	2	LAJE-POLIDA	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	120	27,9 41,8
000029393	2	LAJE-POLIDA	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	115	25,2 39,4
000029394	2	LAJE-POLIDA	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	120	27,5 42,5
000029396	2	LAJE-POLIDA	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	120	25,0 42,5
000029401	2	LAJE	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	110	28,2 46,5
000029402	2	LAJE	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	130	24,1 41,6
000029403	2	LAJE	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	125	24,1 41,9
000029404	2	LAJE	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	130	26,2 43,5
000029406	2	LAJE	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	125	36,8 42,7
000029407	2	LAJE	11/06/21	16/06/21 09/07/21	5 28	130	24,6 41,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/08/2021