



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/08/2021 a 02/08/2021

Cliente: MAR DO LESTE SPE 52 EMPR  
Obra: MAR DO LESTE  
Endereço: ROD. DO SOL

**Contrato**

087800

**Certificado N°**

082587

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17036

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE/ESCADA	Natural	Brita	PL	
				Areia			
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030006	1	LAJE/ESCADA	02/08/21	09/08/21	7	120	23,6
000030009	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	125	20,9
000030010	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	130	26,1
000030011	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	130	18,8
000030012	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	130	23,9
000030013	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	130	20,9
000030014	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	130	20,8
000030015	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	125	23,1
000030016	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	130	27,5
000030018	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	125	22,8
000030019	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	125	24,3
000030020	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	125	21,5
000030021	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	130	21,4
000030024	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	130	20,5
000030025	1	LAJE	02/08/21	09/08/21	7	120	23,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/08/2021