



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 18/08/2021 a 18/08/2021

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI  
Obra: EDIFICIO ATRIUM VERONA  
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, Nº 355

Contrato
088419

Certificado Nº
082901

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17044

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	ESCADA /LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015735	3	ESCADA /LAJE	18/08/21	26/08/21	08	105	23,5
				15/09/21	28		42,6
				15/09/21	28		39,0
000015737	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	100	26,6
				15/09/21	28		43,7
				15/09/21	28		43,5
000015739	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	120	25,4
				15/09/21	28		37,2
				15/09/21	28		35,0
000015740	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	110	26,4
				15/09/21	28		43,7
				15/09/21	28		39,9
000015741	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	120	22,2
				15/09/21	28		37,2
				15/09/21	28		37,8
000015742	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	105	27,8
				15/09/21	28		40,0
				15/09/21	28		38,3
000015743	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	115	23,7
				15/09/21	28		37,5
				15/09/21	28		38,3
000015744	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	100	21,2
				15/09/21	28		35,0
				15/09/21	28		33,7
000015745	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	110	22,2
				15/09/21	28		35,9
				15/09/21	28		36,2
000015746	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	120	22,5
				15/09/21	28		39,0
				15/09/21	28		38,4
000015747	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	105	22,1
				15/09/21	28		35,1
				15/09/21	28		35,3
000015749	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	120	21,7
				15/09/21	28		39,0
				15/09/21	28		38,9
000015750	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	105	20,6
				15/09/21	28		37,2
				15/09/21	28		36,5
000015751	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	100	23,2
				15/09/21	28		42,2
				15/09/21	28		42,3
000015752	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	115	24,3
				15/09/21	28		42,8
				15/09/21	28		43,9
000015753	3	LAJE	18/08/21	26/08/21	08	105	25,2
				15/09/21	28		39,6
				15/09/21	28		40,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

04/10/2021