



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 12/11/2021 a 12/11/2021

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI
Obra: EDIFÍCIO ATRIUM VERONA
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, Nº 355

Contrato

088419

Certificado Nº

084483

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016547	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	130	22,2
				10/12/21	28		38,5
				10/12/21	28		42,6
000016548	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	140	20,9
				10/12/21	28		41,0
				10/12/21	28		39,9
000016549	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	135	20,6
				10/12/21	28		39,7
				10/12/21	28		39,9
000016551	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	140	22,6
				10/12/21	28		44,8
				10/12/21	28		40,5
000016554	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	130	23,8
				10/12/21	28		40,7
				10/12/21	28		42,9
000016555	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	135	24,0
				10/12/21	28		37,3
				10/12/21	28		38,9
000016556	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	140	23,4
				10/12/21	28		35,8
				10/12/21	28		43,5
000016557	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	130	22,5
				10/12/21	28		44,7
				10/12/21	28		44,3
000016559	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	135	22,6
				10/12/21	28		43,2
				10/12/21	28		41,6
000016563	3	LAJE	12/11/21	17/11/21	05	140	24,1
				10/12/21	28		46,1
				10/12/21	28		42,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/10/2022