



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/02/2022 a 11/02/2022

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI
Obra: EDIFÍCIO ATRIUM VERONA
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, Nº 355

Contrato

088419

Certificado Nº

086017

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017461	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	130	25,1
				11/03/22	28		42,1
				11/03/22	28		40,0
000017463	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	140	28,4
				11/03/22	28		44,1
				11/03/22	28		38,7
000017466	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	120	27,4
				11/03/22	28		45,4
				11/03/22	28		43,0
000017468	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	140	28,3
				11/03/22	28		46,9
				11/03/22	28		44,5
000017471	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	135	26,9
				11/03/22	28		44,9
				11/03/22	28		44,3
000017472	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	135	28,3
				11/03/22	28		46,9
				11/03/22	28		49,1
000017476	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	130	21,4
				11/03/22	28		43,6
				11/03/22	28		42,0
000017478	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	140	25,4
				11/03/22	28		47,3
				11/03/22	28		48,2
000017479	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	135	20,7
				11/03/22	28		41,2
				11/03/22	28		41,8
000017482	3	LAJE	11/02/22	16/02/22	05	125	21,0
				11/03/22	28		42,6
				11/03/22	28		42,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/10/2022