



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/02/2022 a 25/02/2022

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI
Obra: EDIFÍCIO ATRIUM VERONA
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, Nº 355

Contrato

088419

Certificado Nº

086219

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017740	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	140	24,4
				25/03/22	28		42,3
				25/03/22	28		43,7
000017743	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	135	29,4
				25/03/22	28		48,8
				25/03/22	28		46,2
000017744	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	140	26,8
				25/03/22	28		47,3
				25/03/22	28		48,8
000017747	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	140	33,1
				25/03/22	28		51,6
				25/03/22	28		48,4
000017748	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	135	26,7
				25/03/22	28		46,2
				25/03/22	28		43,6
000017749	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	130	33,0
				25/03/22	28		47,8
				25/03/22	28		48,8
000017751	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	130	30,5
				25/03/22	28		47,2
				25/03/22	28		45,9
000017752	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	160	27,7
				25/03/22	28		46,0
				25/03/22	28		43,6
000017756	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	135	32,7
				25/03/22	28		46,0
				25/03/22	28		52,7
000017761	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	135	30,8
				25/03/22	28		50,4
				25/03/22	28		46,6
000017765	3	LAJE	25/02/22	02/03/22	05	135	26,8
				25/03/22	28		54,5
				25/03/22	28		49,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/10/2022