



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/04/2022 a 08/04/2022

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI  
Obra: EDIFÍCIO ATRIUM VERONA  
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, Nº 355

**Contrato**

088419

**Certificado Nº**

086932

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018240	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	130	37,6
				06/05/22	28		45,1
				06/05/22	28		44,8
000018244	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	140	34,3
				06/05/22	28		45,7
				06/05/22	28		44,6
000018246	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	135	35,3
				06/05/22	28		40,8
				06/05/22	28		41,5
000018248	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	140	41,8
				06/05/22	28		40,3
				06/05/22	28		38,8
000018250	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	130	34,9
				06/05/22	28		46,7
				06/05/22	28		46,7
000018253	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	135	35,5
				06/05/22	28		46,3
				06/05/22	28		44,8
000018256	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	140	34,2
				06/05/22	28		48,4
				06/05/22	28		47,2
000018261	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	130	31,5
				06/05/22	28		42,1
				06/05/22	28		43,9
000018263	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	140	32,1
				06/05/22	28		44,5
				06/05/22	28		43,9
000018264	3	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	130	32,3
				06/05/22	28		43,2
				06/05/22	28		42,9
000018267	1	LAJE	08/04/22	14/04/22	06	135	30,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/10/2022