



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/06/2022 a 14/06/2022

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI
Obra: EDIFÍCIO ATRIUM VERONA
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, Nº 355

Contrato

088419

Certificado Nº

088336

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019113	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	140	25,3
				12/07/22	28		39,2
				12/07/22	28		41,1
000019114	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	130	25,8
				12/07/22	28		40,4
				12/07/22	28		40,2
000019117	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	135	29,5
				12/07/22	28		44,9
				12/07/22	28		43,0
000019119	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	130	25,4
				12/07/22	28		42,7
				12/07/22	28		42,1
000019120	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	140	25,5
				12/07/22	28		40,4
				12/07/22	28		40,8
000019122	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	135	26,7
				12/07/22	28		40,7
				12/07/22	28		42,3
000019123	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	140	25,7
				12/07/22	28		42,1
				12/07/22	28		41,5
000019125	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	130	25,0
				12/07/22	28		42,6
				12/07/22	28		43,4
000019126	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	135	29,2
				12/07/22	28		43,1
				12/07/22	28		43,6
000019132	3	LAJE	14/06/22	21/06/22	07	140	25,8
				12/07/22	28		40,1
				12/07/22	28		37,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

18/10/2022