



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/08/2023 a 10/08/2023

Cliente: AGUIAR DE PAULA ENGENHARI  
Obra: EDIFÍCIO ELZEBIO PELICAO  
Endereço: RUA OTAVIO MANHAES DE ANDRADE

**Contrato**

093230

**Certificado N°**

094704

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15311

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023147	3	LAJE	10/08/23	17/08/23	07	100	25,9
				07/09/23	28		43,5
				07/09/23	28		46,9
000023148	3	LAJE	10/08/23	17/08/23	07	125	28,8
				07/09/23	28		44,6
				07/09/23	28		47,4
000023150	1	LAJE	10/08/23	17/08/23	07	130	26,2
000023152	3	LAJE	10/08/23	17/08/23	07	135	24,5
				07/09/23	28		49,6
				07/09/23	28		46,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

27/09/2023