



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/01/2026 a 28/01/2026

Cliente: CONSTRUTORA MENDONCA E RI
Obra: CASA RESIDENCIAL PEDRO PAULO MOURA VIERA
Endereço: RUA BRASILIA, S/Nº - LOTE 3 QUADRA "K"

Contrato

104735

Certificado Nº

110968

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17925

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III 40 RS	160+/-30	LAJE E VIGA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000032940	2	LAJE E VIGA	28/01/26	25/02/26	28	160	34,9
				25/02/26	28		34,6
000032942	2	LAJE E VIGA	28/01/26	25/02/26	28	160	40,1
				25/02/26	28		42,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/03/2026