



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/06/2021 a 04/06/2021

Cliente: CRYSTAL BLUE ALL SUITES
Obra: ED CRYSTAL BLUE ALL SUITES
Endereço: RUA ELEBAO LINHARES, 503 / CEI: 90.005.0

Contrato

AC8265

Certificado N°

082034

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019942	2	LAJE	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	120	45,6 46,7
000019943	2	LAJE	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	140	43,7 42,0
000019945	2	LAJE	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	120	47,2 45,7
000019946	2	LAJE	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	130	48,1 46,7
000019948	2	LAJE	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	130	44,0 46,6
000019950	2	LAJE	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	120	46,7 48,9
000019952	2	LAJE	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	160	41,8 43,4
000019953	2	LAJE	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	145	48,3 45,1
000019955	2	LAJE	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	120	42,6 47,5
000019956	2	LAJE E SAPATA	04/06/21	02/07/21 02/07/21	28 28	110	47,3 42,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/07/2021