



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/07/2021 a 28/07/2021

Cliente: CRYSTAL BLUE ALL SUITES
Obra: ED CRYSTAL BLUE ALL SUITES
Endereço: RUA ELEBAO LINHARES, 503 / CEI: 90.005.0

Contrato

AC8265

Certificado N°

083033

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020532	2	LAJE POLIDA	28/07/21	25/08/21	28	140	35,0
				25/08/21	28		36,2
000020534	2	LAJE	28/07/21	25/08/21	28	110	37,0
				25/08/21	28		36,4
000020535	2	LAJE	28/07/21	25/08/21	28	130	37,9
				25/08/21	28		35,6
000020537	2	LAJE POLIDA	28/07/21	25/08/21	28	130	37,3
				25/08/21	28		37,1
000020539	2	LAJE	28/07/21	25/08/21	28	120	36,6
				25/08/21	28		35,0
000020541	2	LAJE	28/07/21	25/08/21	28	130	36,5
				25/08/21	28		38,2
000020542	2	LAJE	28/07/21	25/08/21	28	130	37,5
				25/08/21	28		38,1
000020544	2	LAJE	28/07/21	25/08/21	28	150	36,4
				25/08/21	28		35,4
000020546	2	LAJE	28/07/21	25/08/21	28	110	38,3
				25/08/21	28		35,6
000020549	2	LAJE	28/07/21	25/08/21	28	130	35,0
				25/08/21	28		35,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/09/2021