



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/05/2021 a 05/05/2021

Cliente: JLIRIO EMPREENDIMENTOS IM  
Obra: JOAQUIM LIRIO 333  
Endereço: RUA JOAQUIM LIRIO, 333 -- CEI: 90.004.31

**Contrato**

AC8321

**Certificado N°**

081440

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16637

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019495	2	ESTACA	05/05/21	02/06/21	28	270	34,6
				02/06/21	28		39,7
000019499	2	ESTACA	05/05/21	02/06/21	28	250	42,7
				02/06/21	28		44,2
000019504	2	ESTACA	05/05/21	02/06/21	28	280	38,5
				02/06/21	28		38,9
000019509	2	ESTACA	05/05/21	02/06/21	28	240	46,4
				02/06/21	28		43,7
000019512	2	ESTACA	05/05/21	02/06/21	28	280	38,9
				02/06/21	28		38,4
000019515	2	ESTACA	05/05/21	02/06/21	28	270	46,2
				02/06/21	28		45,6
000019518	2	ESTACA	05/05/21	02/06/21	28	260	41,6
				02/06/21	28		41,6
000019523	2	ESTACA	05/05/21	02/06/21	28	280	44,6
				02/06/21	28		47,5
000019526	2	ESTACA	05/05/21	02/06/21	28	260	44,5
				02/06/21	28		43,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

14/06/2021