



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/05/2021 a 10/05/2021

Cliente: JLIRIO EMPREENDIMENTOS IM  
Obra: JOAQUIM LIRIO 333  
Endereço: RUA JOAQUIM LIRIO, 333 -- CEI: 90.004.31

**Contrato**

AC8321

**Certificado N°**

081491

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16637

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019577	2	ESTACA	10/05/21	07/06/21 07/06/21	28 28	260	35,0 37,8
000019579	2	ESTACA	10/05/21	07/06/21 07/06/21	28 28	250	40,8 40,3
000019582	2	ESTACA	10/05/21	07/06/21 07/06/21	28 28	270	35,1 36,2
000019584	1	ESTACA	10/05/21	07/06/21	28	260	37,9
000019588	2	ESTACA	10/05/21	07/06/21 07/06/21	28 28	260	45,1 45,5
000019591	2	ESTACA	10/05/21	07/06/21 07/06/21	28 28	260	43,2 46,6
000019595	2	ESTACA	10/05/21	07/06/21 07/06/21	28 28	250	45,1 53,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

14/06/2021