



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/05/2021 a 03/05/2021

Cliente: JLIRIO EMPREENDIMENTOS IM
Obra: JOAQUIM LIRIO 333
Endereço: RUA JOAQUIM LIRIO, 333 -- CEI: 90.004.31

Contrato

AC8321

Certificado N°

081548

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16637

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019440	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	250	50,3 49,8
000019445	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	240	49,5 42,6
000019447	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	260	46,0 46,1
000019450	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	250	37,6 43,0
000019451	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	270	49,2 49,6
000019453	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	240	48,3 46,0
000019454	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	250	44,8 48,2
000019459	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	270	44,6 44,8
000019461	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	270	45,7 46,0
000019463	2	ESTACA	03/05/21	31/05/21 31/05/21	28 28	260	51,6 50,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/06/2021