



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/05/2021 a 04/05/2021

Cliente: JLIRIO EMPREENDIMENTOS IM
Obra: JOAQUIM LIRIO 333
Endereço: RUA JOAQUIM LIRIO, 333 -- CEI: 90.004.31

Contrato

AC8321

Certificado N°

081551

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16637

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019469	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	260	38,3 37,0
000019470	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	260	46,1 43,7
000019474	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	250	40,4 43,6
000019477	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	250	39,0 38,6
000019478	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	250	38,5 39,7
000019482	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	250	41,6 38,5
000019486	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	280	46,2 42,6
000019488	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	270	48,2 46,2
000019491	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	270	46,5 47,0
000019493	2	ESTACA	04/05/21	01/06/21 01/06/21	28 28	270	45,4 45,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/06/2021