



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/04/2023 a 15/05/2023

Cliente: CANOA QUEBRADA EMPREENDIM
Obra: OBRA: 0753.1002 CONCEPT
Endereço: AV. ROSAURO ESTELLITA, 35, CNO. 90.012.6

Contrato

CA8734

Certificado N°

068705

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11012

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CP III-40 RS | 230+/-30 | NAO INFORMADO | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000023547 | 3 | NAO INFORMADO | 17/04/23 | 24/04/23 | 07 | 260 | 26,2 |
| | | | | 15/05/23 | 28 | | 32,0 |
| | | | | 15/05/23 | 28 | | 31,1 |
| 000023579 | 1 | NAO INFORMADO | 18/04/23 | 16/05/23 | 28 | 260 | 31,2 |
| 000023610 | 1 | NAO INFORMADO | 19/04/23 | 17/05/23 | 28 | 260 | 31,8 |
| 000023711 | 3 | NAO INFORMADO | 25/04/23 | 02/05/23 | 07 | 260 | 23,6 |
| | | | | 23/05/23 | 28 | | 35,6 |
| | | | | 23/05/23 | 28 | | 33,4 |
| 000023751 | 3 | NAO INFORMADO | 26/04/23 | 03/05/23 | 07 | 260 | 19,5 |
| | | | | 24/05/23 | 28 | | 31,2 |
| | | | | 24/05/23 | 28 | | 35,6 |
| 000023925 | 2 | NAO INFORMADO | 04/05/23 | 11/05/23 | 07 | 260 | 19,4 |
| | | | | 01/06/23 | 28 | | 39,2 |
| 000023971 | 2 | NAO INFORMADO | 08/05/23 | 15/05/23 | 07 | 260 | 15,4 |
| | | | | 05/06/23 | 28 | | 32,1 |
| 000023991 | 2 | NAO INFORMADO | 08/05/23 | 15/05/23 | 07 | 260 | 18,2 |
| | | | | 05/06/23 | 28 | | 30,4 |
| 000024042 | 2 | NAO INFORMADO | 10/05/23 | 17/05/23 | 07 | 260 | 20,6 |
| | | | | 07/06/23 | 28 | | 31,0 |
| 000024064 | 2 | NAO INFORMADO | 10/05/23 | 17/05/23 | 07 | 260 | 20,5 |
| | | | | 07/06/23 | 28 | | 30,4 |
| 000024074 | 2 | NAO INFORMADO | 11/05/23 | 18/05/23 | 07 | 260 | 24,0 |
| | | | | 08/06/23 | 28 | | 30,9 |
| 000024080 | 2 | NAO INFORMADO | 11/05/23 | 18/05/23 | 07 | 260 | 24,3 |
| | | | | 08/06/23 | 28 | | 37,6 |
| 000024096 | 2 | NAO INFORMADO | 12/05/23 | 19/05/23 | 07 | 260 | 25,5 |
| | | | | 09/06/23 | 28 | | 43,3 |
| 000024134 | 2 | NAO INFORMADO | 15/05/23 | 22/05/23 | 07 | 260 | 22,1 |
| | | | | 12/06/23 | 28 | | 33,0 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (021)33476088
ESTRADA DA LIGA++O 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

29/07/2023