



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/05/2023 a 19/05/2023

Cliente: CANOA QUEBRADA EMPREENDIM
Obra: OBRA: 0753.1002 CONCEPT
Endereço: AV. ROSAURO ESTELLITA, 35, CNO. 90.012.6

Contrato

CA8734

Certificado N°

068706

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11012

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III-40 RS	230+/-30	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024136	2	NAO INFORMADO	15/05/23	22/05/23	07	260	32,5
				12/06/23	28		54,6
000024139	2	NAO INFORMADO	15/05/23	22/05/23	07	260	19,5
				12/06/23	28		33,0
000024143	2	NAO INFORMADO	15/05/23	22/05/23	07	260	22,0
				12/06/23	28		31,6
000024148	2	NAO INFORMADO	16/05/23	23/05/23	07	260	21,0
				13/06/23	28		36,4
000024162	2	NAO INFORMADO	16/05/23	23/05/23	07	260	23,2
				13/06/23	28		30,9
000024181	2	NAO INFORMADO	17/05/23	24/05/23	07	260	17,9
				14/06/23	28		30,9
000024198	2	NAO INFORMADO	17/05/23	24/05/23	07	260	25,2
				14/06/23	28		35,5
000024219	2	NAO INFORMADO	18/05/23	25/05/23	07	260	29,6
				15/06/23	28		37,7
000024229	2	NAO INFORMADO	18/05/23	25/05/23	07	260	25,8
				15/06/23	28		30,2
000024257	2	NAO INFORMADO	19/05/23	26/05/23	07	260	26,7
				16/06/23	28		31,2
000024260	2	NAO INFORMADO	19/05/23	26/05/23	07	260	21,0
				16/06/23	28		31,4
000024264	2	NAO INFORMADO	19/05/23	26/05/23	07	260	24,6
				16/06/23	28		32,1
000024268	3	NAO INFORMADO	19/05/23	26/05/23	07	260	28,1
				16/06/23	28		33,0
				16/06/23	28		31,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (021)33476088
ESTRADA DA LIGA++O 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

29/07/2023